

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Peinture brillante, non jaunissante à base de résine glycérophtalique en solution dans un solvant aliphatique

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Destination : s'emploie à l'intérieur et à l'extérieur comme couche de finition brillante

Support : boiserie, menuiserie métallique, mur de cuisine, salle de bain, ... etc.

I.3.APTITUDE D'USAGE

Brillant durable

Facilité d'application

Bon pouvoir couvrant et garnissant

Bonne résistance aux rayures

Rapidité de séchage

Excellente résistance à l'humidité

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 4a

NF T 36-005

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(65±5) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-011
Densité à 20°C	1.20± 0.05	NF T 30-020
Viscosité à 20°C	(200±5)s sur la coupe AFNOR N°4	ISO 2431-1984
Finesse	≥7 sur échelle de North	NF T 30-046
Présentation du produit en pot	Liquide	
Point d'éclair	>40°C	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Sec au toucher :8h Hors poussières : 4h Dur : 24h	NF T 30-037
Aspect du film sec	Brillant	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	Rendement théorique: 8 à 10 m / kg, selon la nature du support Rendement effectif : variable selon l'état du suppo	NF T 30-073
Epaisseur du film sec	30 à 40 µm	
Teinte	Blanche	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

Supports Métalliques	Brosser, dérouiller à l'aide de « Désoxydant Passivant », passer une ou deux couches d'antirouille « FERACROCHE »
Support en bois	Le support doit être exempt de humidité, poncé et dépoussiéré Appliquer une ou deux couches d'Apprêt pour bois « COGEBOIS »
Mur	Boucher et enduire éventuellement avec « ENDUIT SURFACAIRE »

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION

Produit à appliquer au pinceau, dilution avec « Essence de Térébenthine » à raison de 5 à 10% en masse par rapport à la peinture
Produit à appliquer au pistolet, dilution avec « Essence de Térébenthine » à raison de 15 à 20 % en masse par rapport à la peinture

III.2.2. APPLICATION

Appliquer deux couches de « COGEPUR EXPRESS » à 12 h d'intervalle au minimum

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau
Brosse à laquer
Rouleau laqueur
Pistolet

III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « Essence Térébenthine »

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique: 100 – 250 – 500 - 1 – 4 – 18kg, net

V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable
Appliquer le produit dans une atmosphère bien aérée
Ne pas manger ou fumer pendant l'application
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Conserver hors de la portée des enfants

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples Information, veuillez contacter notre service techn