

DESCRIPTION

I.1.NATURE Revêtement plastique épais à base de dispersion aqueuse acrylique styrenée

I.2.DOMAINE D'UTILISATION **Destination :** Assurer l'étanchéité des supports exposés à l'eau et aux intempéries telles que les toitures plates ou inclinées, les terrasses ; les balcons
Imperméabiliser les anciennes fissures

Support : Béton, enduit, ciment, carrelages

I.3.APTITUDE D'USAGE

Bonne résistance aux pluies battantes
Bonne protection fongicide
Bonne tenue aux intempéries

Grande facilité d'application
Odeur agréable
Excellente lavabilité

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 2b

NF T 36-005

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(70± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-011
Densité à 20°C	1.50± 0.05	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(10± 3) s sur la coupe AFNOR N°6, après dilution de 20% à l'eau	ISO 2431-1984
pH à 20°C	8,0±0,5	
Finesse	Bonne au toucher	ISO 1525-1984
Présentation du produit en pot	Thixotrope	
Point d'éclair	Produit non inflammable	
Séchage à l'air	Sec au toucher : 30mn Recouvrable : 6h	NF T 30-037
Aspect du film sec	Mat	NF T 30-064
Epaisseur du film sec	150 à 200 µm	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	Première couche : 5m ² / kg (avec dilution 100%) Deuxième couche : 2m ² /kg (sans dilution)	NF T 30-073
Teinte	Existe en blanc, autres sur commande	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

Support ancien
Support Neuf

Nettoyer
Dépoussiérer

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION

1ère couche: diluer avec 100% d'eau par rapport à la masse de la peinture
2ème couche: diluer avec 0 à 2 % d'eau

III.2.2. APPLICATION

Appliquer **une première couche de foolétanche dilué à 100%**, laisser sécher pendant au moins 6h et appliquer **une deuxième couche de Foolétanche dilué** avec 0 à 2% d'eau

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Raclette
Rouleau

III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Plastique : 20 kg net

V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit non inflammable
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Ne pas manger ou fumer pendant l'application
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
Conserver hors de la portée des enfants

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service techn