

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Peinture à base de liant vinylique en émulsion aqueuse

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Destination décoration et protection des surfaces murales, pour intérieur et /ou extérieur

Support : Béton, enduit, plâtre, ciment, terre cuite ou supports similaires

I.3.APTITUDE D'USAGE

Bonne résistance aux pluies
Bonne protection fongicide
Bonne tenue aux intempéries
Lavable

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 7a2

NF T 36-005

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(67± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-020
Densité à 20°C	1.60± 0.05	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(20± 5)s sur la coupe AFNOR N°6, après dilution avec 20% d'eau en masse par rapport à la peinture, soit la viscosité d'application	ISO 2431-1984
pH à 20°C	8,0±0,5	
Présentation du produit en pot	Thixotrope	
Point d'éclair	Produit non inflammable	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Sec au toucher : 30mn Recouvrable : 1h	NF T 30-037
Aspect du film sec	Mat	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	3 à 4 m²/ kg selon la nature du support	NF T 30-073
Teinte	Produit disponible en Blanc , nuançable au choix avec notre colorant « TEINTE COLORIALE »	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

Ancien fond	Dépoussiérage, grattage, brossage à la brosse métallique et lavage
Fond neuf (pour Intérieur)	Appliquer une couche d'impression ROXEM ou PRIMA

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION	Dilution à l'eau, 15 à 20% en masse par rapport à la peinture Bien homogénéiser le mélange avant application
--------------------------	---

III.2.2. APPLICATION	Appliquer deux à trois couches à 1h d'intervalle Pour de meilleur résultat peindre en croisant les couches
-----------------------------	---

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION	Brosse Rouleau
--	-------------------

III.2.4 NETTOYAGE	Nettoyer immédiatement à l'eau
--------------------------	--------------------------------

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Plastique : 5-10-20-40 kg net

V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit non inflammable
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Ne pas manger ou fumer pendant l'application
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
Conserver hors de la portée des enfants

*Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples
Information, veuillez contacter notre service techn*