

## DESCRIPTION

### I.1.NATURE

Peinture à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse et des agents de protection contre les micro-organismes.

### I.2.DOMAINE D'UTILISATION

**Destination :** décoration et protection des surfaces murales, pour intérieur et /ou extérieur

**Support :** Béton, enduit, plâtre, ciment et toute surface en terre cuite

### I.3.APTITUDE D'USAGE

Bonne résistance aux pluies battantes  
Bonne protection fongicide  
Bonne tenue aux intempéries

Grande facilité d'application  
Odeur agréable  
Excellente lavabilité

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 7b2

NF T 36-005

### II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(64± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-020
Densité à 20°C	1.55± 0.05	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(20± 3)s sur la coupe AFNOR N°6, après dilution avec 20% d'eau en masse par rapport à la peinture, soit la viscosité d'application	ISO 2431-1984
pH à 20°C	8,5±0,5	
Présentation du produit en pot	Thixotrope	
Point d'éclair	Produit non inflammable	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Sec au toucher : 30mn Recouvrable : 45mn	NF T 30-037
Aspect du film sec	Mat	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	5 à 7 m <sup>2</sup> / kg selon la nature du support	NF T 30-073
Teinte	Produit disponible en <b>Blanc</b> , nuancable au choix avec notre colorant « <b>TEINTE COLORIALE</b> »	

### II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



## MISE EN OEUVRE

### III.1. PREPARATION DU SUPPORT

**Support ancien** Dépoussiérage, grattage, brossage à la métallique et lavage

**Support Neuf** Appliquer une couche enduit

### III.2. APPLICATION DU PRODUIT

#### III.2.1. DILUTION

Dilution à l'eau, 15 à 20% en masse par rapport à la peinture

#### III.2.2. APPLICATION

Appliquer deux couches à 45mn d'intervalle

#### III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Brosse

Rouleau

#### III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau

## IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Plastique : 10- 20 et 40 Kg

Emballage Métallique 25 kg

## V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit non inflammable

Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux

Ne pas manger ou fumer pendant l'application

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau

Conserver hors de la portée des enfants

*Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service techn*