

## DESCRIPTION

**I.1.NATURE** XP 11XXX est une pâte cirée incolore ou teinté

### I.2.DOMAINE D'UTILISATION

**Destination :** Meubles & boiseries

**Support :** Tout type de bois

### I.3.APTITUDE D'USAGE

Aspect antique  
Facilité d'application

Effet soyeux à la surface  
Effet cire au toucher

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### II.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Extrait sec</b>	(35 ± 1) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-011
<b>Densité à 20°C</b>	0,85 ± 0,05	NF T 30-020
<b>Viscosité à 20°C</b>	Produit pâteux	ISO 2431-1984
<b>Présentation du produit en pot</b>	Pâte	
<b>Point d'éclair</b>	>31°C	ISO 3679-1983
<b>Séchage à l'air</b>	Sec au toucher : 15mn    Polissable : 30mn	
<b>Rendement superficiel spécifique</b>	15m <sup>2</sup> / kg	
<b>Teinte</b>	Incolore ; Chêne ; Noyer moyen ; Noyer ; Marron ; Noyer antique & cerise	
<b>Aspect du film sec</b>	Satiné à tendance mat (Gloss. 40)	

### II.3. DUREE DE CONSERVATION

Si le produit est conservé en emballage d'origine non entamé, hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité.



## MISE EN OEUVRE

### III.1. PREPARATION DU SUPPORT

#### III.1.1. Support en bois

Bois nue : Poncer & nettoyer  
\*Bois revêtu avec fond nitro transparent ou Fond PU transparent

### III.2. APPLICATION DU PRODUIT

#### III.2.1. PREPARATION DU MELANGE & APPLICATION

Appliquer la pâte cire XP 11XXX à l'aide d'une mèche de coton  
Laisser sécher pendant 30mn puis faire briller avec un chiffon doux.

#### III.2.2. MATRIEL D'APPLIXCATION

Pistolet spécial  
Chiffon

#### III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer avec le « Diluant Cellulosique »

## IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique: 20kg



## V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable  
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux  
Ne pas manger ou fumer pendant l'application  
Conserver hors de portée des enfants  
Utiliser le produit dans les zones bien aérées

*Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service techn*