



DESCRIPTION

Nature

Peinture à base de liant vinylique en phase aqueuse.

Domaine d'utilisation

Destination : décoration et protection des surfaces murales, pour intérieur et/ou extérieur
Support : Béton, enduit, plâtre, ciment et toute surface en terre cuite ou supports similaires.

Aptitude d'usage

- Bonne résistance au lavage
- Bonne résistance aux pluies battantes
- Bonne tenue aux intempéries
- Bonne protection fongicide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification : Famille I/ Classe 7a2

NFT 36-005

Finesse	Bonne au toucher
Extrait sec	(65 ± 5)%, après 1h de traitement thermique à 125°C
Densité à 20°C	1,65 ± 0,05
Viscosité à 20°C	(65 ± 5) s sur la coupe ISO N° 6, après dilution avec 20% d'eau en masse par rapport à la peinture, soit la viscosité d'application
pH à 20°C	(7.75 ± 0.75)
Aspect du produit en pot	Thixotrope

Séchage à l'air	Sec au toucher : 30 mn - Recouvrable : 1h
Aspect du film sec	Mat
Point d'éclair	Produit non inflammable
Rendement superficiel spécifique	3 à 4 m ² / kg selon la nature du support
Teinte	Produit disponible en blanc, nuancable au choix avec notre colorant «CONTITEINTE»

DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

- Support ancien** Dépoussiérer, gratter, brosser à la brosse métallique et laver
- Support neuf** Appliquer « MONENDUIT[®] » ou une couche d'impression « CONTIPRIM[®] ».

Application du produit

- Diluer à l'eau de 15 à 20% en masse par rapport à la peinture
- Appliquer 2 à 3 couches à 1 heure d'intervalle.
- Matériel d'application : Brosse, Rouleau
- Nettoyer immédiatement à l'eau

CONDITIONNEMENT

Emballage Plastique : 5 kg-10 kg-20 kg-40 kg
Emballage Métallique : 25 kg

HYGIENE ET SECURITE

- Produit non inflammable
- Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
- Ne pas manger ou fumer pendant l'application
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
- Conserver hors de la portée des enfants



Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique.